

Tarima Exterior de Ipé

Ficha Técnica

Nombre Botánico Tabebubia Spp

Origen América Central y América del Sur

Propiedades Físicas

Densidad 1050 kg/m³

Contracción Media

Comportamiento Estable

Secado Lento

Dureza Muy dura


Aplicación Tarimas exterior interior, construcción naval y traviesas.

Medidas

Ancho 95 mm / 100 mm / 125 mm / 145 mm

Grueso 22 mm

Largo 0.90 m / 1.20 m / 1.50 m / 1.80 m / 2.15 m / 2.45 m



Perfiles

